IMPERMEABILIZANTE TERMOMAX

HOJA TÉCNICA

TERMOMAX FIBRATADO 5 AÑOS

PRUEBA	VALOR	NORMA
Consistencia	Semi - Espeso	
Densidad	1.29KG/LT	ASTM--1475
Viscosidad	35,000 -65,000 CPS	ASTMD-2196

TERMOMAX FIBRATADO 5 AÑOS ES UN IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, ELASTOMÉRICO EN FRÍO base de agua con formulación especial de fibras de polietileno. Fabricado con resinas de estireno y acrílicas, al aplicarse se forma una membrana sin traslapes plástica, flexible y de gran adherencia sobre cualquier superficie.

Cumple con las normas NMX-C-450-ONNCCE-2019 y NMX-U-125-SCFI-2016

ESPECIFICACIONES:

RENDIMIENTO 14-19 m2 /lto. Este podría variar según superficie, con o sin malla.

DILUYENTE: NO DILUIR
COLOR: BLANCO
PH: 9-10
ELONGACIÓN: 200%>
SÓLIDOS EN PESO: 52 +/-2
DENSIDAD: 1.29 KG/L.
ACABADO: SEMIMATE
CONSISTENCIA: SEMIESPESO
PRESENTACIÓN: CUBETA DE 19.0 L. Y GL DE 3.9 L.
SECADO: 2 A 4 HRS. A 25°C.
VISCOSIDAD DE 35,000 CPS MÍNIMO

USO:

Los impermeabilizantes TERMOMAX se aplican en techos, azoteas y losas de concreto. Se adhieren sobre unicel, concreto, láminas metálicas, madera y sobre impermeabilizaciones ya existentes.

VENTAJAS:

- Fácil aplicación
- Malla opcional (dependerá de la superficie).
- Propiedades elásticas
- Forma una película sin traslapes.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

1. La superficie deberá de estar libre de polvos, grasas, hongos y otros materiales que impidan la adherencia del impermeabilizante.
2. Aplicar sellador TERMOMAX en la losa virgen.
3. Identificar grietas y resanar con cemento plástico TERMOMAX.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

4. Aplicar la primera capa de TERMOMAX utilizando cepillo de ixtle.
5. Aplicar la segunda capa de TERMOMAX en sentido transversal a la primera capa para esparcir las fibras uniformemente.

GARANTÍA

Impermeabilizantes TERMOMAX garantiza la calidad y desempeño de sus productos por un lapso mínimo de 5 años, pero recomienda que el usuario lea las instrucciones para asegurar la eficiente aplicación del mismo. En cualquier caso, se establece que el usuario es responsable del uso y aplicación del producto.

* TERMOMAX es un producto con una vida garantizada de 5 años.
* TERMOMAX no hará válida la garantía si el impermeabilizante es diluido en agua durante su primera aplicación.
* TERMOMAX no hará válida la garantía si se le aplica la primera capa de impermeabilizante a una losa nueva sin antes aplicar el sellador.